

terrapstone TNB Trass-Naturstein-Breitfugenmörtel

Für Polygonal- und Natursteinplatten bis 50 mm
Fugenbreite – mit rustikaler Struktur



Eigenschaften:

- selbstverdichtend
- wasserundurchlässig
- witterungs- und frostbeständig
- tausalzbeständig
- für Kehrmaschinen geeignet
- verhindert Unkrautbewuchs in den Fugen
- trasshaltig
- schlämmbar

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Boden
- Nutzungskategorie N1 - N3 nach ZTV-Wegebau
- Terrassen, Gartenwege, Pflastereinfassungen von Beeten und Wegen, Hauseingangsbereiche, Pkw-Garageneinfahrten, Parkanlagen
- Poolumrandungen, Wasserzuläufe von Gartenteichen

Technische Daten:	
Art.-Nr.	133160
Inhalt	25 kg
Fugenbreite	6 - 50 mm
Fugentiefe	mind. 20 mm (bei Fußgängerverkehr) mind. 40 mm (bei voller Verkehrsbelastung)
Anmachwasser	ca. 4 l
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 20 Minuten
Begehbar	nach ca. 3 Stunden
voll belastbar	nach ca. 7 Tagen
Frischmörteldichte	1700 g/l
regenfest	nach ca. 24 Stunden

terrapstone TNB Trass-Naturstein-Breitfugenmörtel

Für Polygonal- und Natursteinplatten bis 50 mm Fugenbreite – mit rustikaler Struktur

Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Druckfestigkeit	≥ 30 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	> 7 N/mm ²

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig genug sein, um die zu erwartenden Verkehrslasten aufnehmen zu können. Die zu verfugende Fläche muss sauber, trocken, tragfähig und dauerhaft drainagefähig sein. Ein Absacken des Pflasters unter Last aufgrund nicht genügender Tragfähigkeit führt zu Abrissen an den Fugenflanken. Bei befahrenen Flächen mit der entsprechend hohen Belastung wird das Pflaster in ein drainagefähiges und ausreichend tragfähiges Mörtelbett verlegt. Plattenförmige Verlegewerkstoffe werden generell unter Verwendung von terrapstone haft Kontaktschlämme verarbeitet. Um ein Abreißen einzelner Steine aus dem Mörtelbett zu vermeiden müssen die Fugen in voller Steinhöhe eingebracht werden, die Mindestfugenhöhe im befahrenen Bereich beträgt 40 mm. Die Fugenbreite kann 6 - 500 mm betragen. Das Pflaster muss sauber sein. Die zu bearbeitende Fläche ist sorgfältig vorzunässen, so dass zum Zeitpunkt des Einbringens von **terrapstone TNB Trass-Naturstein-Breitfugenmörtel** keine Saugfähigkeit des Pflaster vorhanden ist. Stehendes Wasser muss aus den Fugen entfernt werden.

Verarbeitung:

Einbau: **terrapstone TNB Trass-Naturstein-Breitfugenmörtel** in einem sauberen Gefäß sorgfältig und knollenfrei mit sauberem Leitungswasser vermischen. Empfohlen wird ein Rührgerät mit ca. 600 U/min. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals kurz durchrühren und verarbeiten. Die Masse auf der vorgenässsten Fläche verteilen und mit Gummiwischer o. ä. ohne Lufteinschlüsse in die Fugen einbringen. Während des Ansteifens die Fläche mit Sprühnebel feucht halten. Nach dem Ansteifen des Materials (Material in der Fuge nicht mehr mit dem Finger eindrückbar) wird die Fläche genässt, mit hartem Besen (Schrubber) vorgewaschen und nach einer Wartezeit von ca. 10 Minuten intensiv nachgewaschen. Wird die Fläche mit einem Waschbrett gereinigt, ist darauf zu achten, dass der angestiefe Fugenmörtel diagonal zum Fugenquerschnitt mit sauberem Wasser abgewaschen wird. Um Rückstände auf der Belagsoberfläche zu vermeiden, empfehlen wir das Wasser häufiger zu wechseln.

Nachbehandlung: Die frischen Fugen sind bis zur Erhärtung, nach ca. 3 Stunden, vor Frost und starkem Niederschlag zu schützen. Starker Niederschlag kann zum Ausspülen der noch nicht erhärteten Fuge führen. Sollte hierzu eine Folie eingesetzt werden, muss diese unterlüftet sein. Die Fläche ist nach ca. 3 Stunden begehbar und nach ca. 7 Tagen voll belastbar.

Bewegungsfugen: Alle angrenzenden Bauteile wie Mauern, Säulen, Gullys usw. sind durch dauerelastische Fugen von der Pflasterfläche zu trennen, damit die Fläche nicht eingespannt wird. Vorhandene Fugen aus dem Unterbau sind zu übernehmen.

Materialbasis

Zement auf der Basis von Spezialzement nach DIN EN 197, Trass nach DIN 51043, ausgesuchter Gesteinkörnung nach DIN EN 13139 sowie Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von der Beschaffenheit der Fugen, der Handhabung des Werkzeuges und der Art des verwendeten Materials.:

	Abmessung	Fugenbreite	Fugentiefe	Verbrauch
Großpflaster	12 x 16 cm	6 mm	10 mm	ca. 1,4 kg/m ²
	14 x 18 cm	6 mm	10 mm	ca. 1,2 kg/m ²
	16 x 18 cm	6 mm	10 mm	ca. 1,1 kg/m ²
	12 x 16 cm	10 mm	10 mm	ca. 2,2 kg/m ²
	14 x 18 cm	10 mm	10 mm	ca. 2 kg/m ²
	16 x 18 cm	10 mm	10 mm	ca. 1,8 kg/m ²

terrapstone TNB Trass-Naturstein-Breitfugenmörtel

Für Polygonal- und Natursteinplatten bis 50 mm Fugenbreite – mit rustikaler Struktur

	Abmessung	Fugenbreite	Fugentiefe	Verbrauch
	12 x 16 cm	15 mm	10 mm	ca. 3,2 kg/m ²
	14 x 18 cm	15 mm	10 mm	ca. 2,8 kg/m ²
	16 x 18 cm	15 mm	10 mm	ca. 2,7 kg/m ²
Kleinpflaster	6 x 8 cm	6 mm	10 mm	ca. 2,6 kg/m ²
	8 x 10 cm	6 mm	10 mm	ca. 2,1 kg/m ²
	10 x 10 cm	6 mm	10 mm	ca. 1,9 kg/m ²
	6 x 8 cm	10 mm	10 mm	ca. 4 kg/m ²
	8 x 10 cm	10 mm	10 mm	ca. 3,3 kg/m ²
	10 x 10 cm	10 mm	10 mm	ca. 3 kg/m ²
	6 x 8 cm	15 mm	10 mm	ca. 5,5 kg/m ²
	8 x 10 cm	15 mm	10 mm	ca. 4,6 kg/m ²
	10 x 10 cm	15 mm	10 mm	ca. 4,1 kg/m ²
Mosaikpflaster	4 x 4 cm	6 mm	10 mm	ca. 4,1 kg/m ²
	4 x 6 cm	6 mm	10 mm	ca. 3,6 kg/m ²
	5 x 5 cm	6 mm	10 mm	ca. 3,4 kg/m ²
	4 x 4 cm	10 mm	10 mm	ca. 6,1 kg/m ²
	4 x 6 cm	10 mm	10 mm	ca. 5,3 kg/m ²
	5 x 5 cm	10 mm	10 mm	ca. 5,2 kg/m ²
	4 x 4 cm	15 mm	10 mm	ca. 8 kg/m ²
	4 x 6 cm	15 mm	10 mm	ca. 7,1 kg/m ²
	5 x 5 cm	15 mm	10 mm	ca. 6,9 kg/m ²
Plattenbeläge	20 x 20 cm	6 mm	10 mm	ca. 1 kg/m ²
	30 x 30 cm	6 mm	10 mm	ca. 0,7 kg/m ²
	40 x 40 cm	6 mm	10 mm	ca. 0,5 kg/m ²
	20 x 20 cm	10 mm	10 mm	ca. 1,6 kg/m ²
	30 x 30 cm	10 mm	10 mm	ca. 1,1 kg/m ²
	40 x 40 cm	10 mm	10 mm	ca. 0,8 kg/m ²
	20 x 20 cm	15 mm	10 mm	ca. 2,3 kg/m ²
	30 x 30 cm	15 mm	10 mm	ca. 1,6 kg/m ²
	40 x 40 cm	15 mm	10 mm	ca. 1,2 kg/m ²

Lagerung:

- Auf Holzrostern witterungsgeschützt, kühl, trocken und frostgeschützt lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung 12 Monate haltbar ab Herstellerdatum: chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG, GISCODE ZP 1.

terrastone TNB Trass-Naturstein-Breitfugenmörtel

Für Polygonal- und Natursteinplatten bis 50 mm Fugenbreite – mit rustikaler Struktur

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Ansteifenden Frischmörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.
- Den abbindenden Fugenmörtel vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen, zu hohen Temperaturen (> +30 °C) und zu niedrigen Temperaturen (< +5 °C) schützen.
- Durch z. B. stellenweise unterschiedlichen Feuchtigkeitsgrad aus Unterkonstruktionen und Fugenmörtel bzw. der Umgebung kann es zu Farbtonunterschieden kommen. Für solche oder ähnliche Farbabweichungen im erstellten Fugennetz können wir keine Gewährleistung übernehmen.
- Je nach Steinbeschaffenheit kann auch dem Verfugen ein Schleier zurückbleiben.
- Sollten die verlegten Steine/ Platten eine Fase haben, so darf diese nicht verfügt werden.
- Immer Probeflächen anlegen.
- Diese Materialien sind aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, die naturbedingt Farbschwankungen aufweisen können. Daher sind Farbunterschiede unvermeidbar und kein Grund zur Beanstandung.
- An zusammenhängenden Flächen nur Material einer Charge verwenden.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.
- Die hier angegebenen Verbrauchswerte wurden bei exakt geraden Steinflanken errechnet. Diese Werte können sich deutlich nach oben oder unten verändern, wenn die tatsächliche Steinform abweicht. Verbindliche Verbrauchsmengen sind durch Ermittlung einer Schnittmenge an einer Musterfläche festzulegen.
- In den ersten 14 Tagen nach der Verfugung keinesfalls eine nasse Reinigung unter Zusatz von Spülmittel oder chemischen Reinigungsmitteln vornehmen, nur sauberes Wasser verwenden.

Gefahren und Sicherheitshinweise:

- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H335 Kann die Atemwege reizen.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P261 Einatmen von Staub/Nebel vermeiden.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß den nationalen Vorschriften zuführen.

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebindeetikett oder Sicherheitsdatenblatt!.

terrastone TNB Trass-Naturstein-Breitfugenmörtel

Für Polygonal- und Natursteinplatten bis 50 mm Fugenbreite – mit rustikaler Struktur

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 03.11.2025